

GRAMATURA			RCT			MULLEN			POROSIDADE			DELAMINAÇÃO			COBB FELTRO		UMIDADE	
G/M ²	MÍN	MÁX	MÍN	OBJ	MÁX	MÍN	MÁX	OBJ	MÍN	MÁX	OBJ	MÍN	MÁX	OBJ	MÍN	MÁX	MÍN	MÁX
240	230	250	40	50	-	80	120	100	20	40	30	10	20	15	30	50	7	8,50

OBSERVAÇÕES:

1. Papel 50% fibra virgem e 50% fibra reciclada para ramo de barricas.
2. Os testes de RCT e DELAMINAÇÃO têm caráter mandatório, considerados críticos para sua aprovação.
3. Os testes são realizados nas condições padrão de 50 +/- 2% de Umidade Relativa e 23 +/- 1°C de Temperatura.
4. Nossos papéis possuem certificação FSC® - Cadeia custódia: C120902
5. Nos testes de RCT e MULLEN o valor máximo descrito será apenas como base de parâmetros, valores superiores ao máximo especificados irão agregar maior resistência ao papel.

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES:

- Fornecimento: Bobinas paletizadas altura máxima 3 bobinas.
- Embalagens: Filme stretch, cantoneiras e fitas de arquear.
- Tubete: 4" na máquina e tubete de 3" na rebobinadeira
- Diâmetro: 1450 mm na máquina e 1000 mm na rebobinadeira
- Tolerância: +/- 30 mm
- Tolerância na largura: +/- 3 mm

PRODUTO FINAL PRODUZIDO UTILIZANDO CARTON BARRICAS KFT



CERTIFICAÇÃO

A GUAPI PAPÉIS® possui a Certificação FSC® - Cadeia de Custódia C120902 – sendo EMPRESA ECOLOGICAMENTE RESPONSÁVEL.

A FSC® - Forest Stewardship Council® - é considerada atualmente a solução de gestão florestal sustentável mais confiável do mundo.



GUAPI PAPÉIS®

A Sustentabilidade é nossa Matéria-Prima. Para conhecer toda a linha de produtos e soluções da GUAPI PAPÉIS®, consulte nossa equipe comercial.