

| GRAMATURA | | | RCT | | | MULLEN | | | POROSIDADE | | | DELAMINAÇÃO | | | COBB FELTRO | | UMIDADE | |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|---------|------|
| G/M ² | MÍN | MÁX | MÍN | OBJ | MÁX | MÍN | MÁX | OBJ | MÍN | MÁX | OBJ | MÍN | MÁX | OBJ | MÍN | MÁX | MÍN | MÁX |
| 90 | 86 | 94 | 10 | 11 | - | 28 | 34 | 31 | 20 | 50 | 35 | 13 | 25 | 19 | 30 | 45 | 7 | 8,50 |
| 100 | 96 | 104 | 13 | 15 | - | 32 | 38 | 35 | 20 | 50 | 35 | 13 | 25 | 19 | 30 | 45 | 7 | 8,50 |
| 110 | 106 | 114 | 15 | 17 | - | 35 | 45 | 40 | 20 | 50 | 35 | 13 | 25 | 19 | 30 | 45 | 7 | 8,50 |
| 120 | 115 | 125 | 19 | 21 | - | 45 | 55 | 50 | 20 | 50 | 35 | 13 | 25 | 19 | 30 | 45 | 7 | 8,50 |
| 130 | 125 | 135 | 21 | 23 | - | 55 | 65 | 60 | 20 | 50 | 35 | 13 | 25 | 19 | 30 | 45 | 7 | 8,50 |
| 140 | 134 | 146 | 23 | 25 | - | 60 | 70 | 65 | 20 | 50 | 35 | 13 | 25 | 19 | 30 | 45 | 7 | 8,50 |
| 150 | 144 | 156 | 26 | 28 | - | 64 | 74 | 69 | 20 | 50 | 35 | 13 | 25 | 19 | 30 | 45 | 7 | 8,50 |
| 160 | 153 | 167 | 28 | 30 | - | 68 | 78 | 73 | 20 | 50 | 35 | 13 | 25 | 19 | 30 | 45 | 7 | 8,50 |
| 170 | 163 | 177 | 32 | 34 | - | 74 | 84 | 79 | 20 | 50 | 35 | 13 | 25 | 19 | 30 | 45 | 7 | 8,50 |
| 190 | 182 | 198 | 33 | 35 | - | 78 | 88 | 83 | 20 | 50 | 35 | 13 | 25 | 19 | 30 | 45 | 7 | 8,50 |
| 200 | 192 | 208 | 36 | 38 | - | 80 | 90 | 85 | 20 | 50 | 35 | 13 | 25 | 19 | 30 | 45 | 7 | 8,50 |
| 240 | 231 | 249 | 48 | 50 | - | 85 | 95 | 90 | 20 | 50 | 35 | 13 | 25 | 19 | 30 | 45 | 7 | 8,50 |

OBSERVAÇÕES:

1. Papel TEST LINER EXPORTAÇÃO com 50% fibra virgem e 50% fibra reciclada.
2. Os testes de RCT e MULLEN têm caráter mandatório, considerados críticos para sua aprovação.
3. Os testes são realizados nas condições padrão de 50 +/- 2% de Umidade Relativa e 23 +/- 1°C de Temperatura.
4. Nossos papéis possuem certificação FSC® - Cadeia custódia: C120902
5. Nos testes de RCT, MULLEN e DELAMINAÇÃO o valor máximo descrito será apenas como base de parâmetros, valores superiores ao máximo especificados irão agregar maior resistência ao papel.

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES:

- Fornecimento: Bobinas.
- Embalagens: Filme stretch.
- Tube: 4"
- Diâmetro: 1300 mm
- Tolerância: +/- 30 mm
- Tolerância na largura: +/- 3 mm

PRODUTO FINAL PRODUZIDO UTILIZANDO DUO SIZE KFT EX



CERTIFICAÇÃO

A GUAPI PAPÉIS® possui a Certificação FSC® - Cadeia de Custódia C120902 – sendo EMPRESA ECOLOGICAMENTE RESPONSÁVEL.

A FSC® - Forest Stewardship Council® - é considerada atualmente a solução de gestão florestal sustentável mais confiável do mundo.



GUAPI PAPÉIS®

A Sustentabilidade é nossa Matéria-Prima. Para conhecer toda a linha de produtos e soluções da GUAPI PAPÉIS®, consulte nossa equipe comercial.