

GRAMATURA			RCT			CMT			COBB FELTRO		UMIDADE	
G/M ²	MÍN	MÁX	MÍN	OBJ	MÁX	MÍN	OBJ	MÁX	MÍN	MÁX	MÍN	MÁX
90	86	94	8	9	-	16	17	-	40	80	7	8,50
100	96	104	10	11	-	18	19	-	40	80	7	8,50
110	106	114	11	12	-	20	21	-	40	80	7	8,50
120	115	125	12	13	-	21	22	-	40	80	7	8,50
130	125	135	15	16	-	23	24	-	40	80	7	8,50
135	130	140	16	17	-	24	25	-	40	80	7	8,50
140	134	146	17	18	-	25	26	-	40	80	7	8,50
150	144	156	19	20	-	26	27	-	40	80	7	8,50
160	154	166	21	22	-	27	28	-	40	80	7	8,50
165	158	172	22	23	-	28	29	-	40	80	7	8,50
170	163	177							40	80	7	8,50
180	172	188							40	80	7	8,50
200	192	208	28	29	-	29	30	-	40	80	7	8,50

OBSERVAÇÕES:

1. Papel MIOLO COMUM conforme especificação Guapi Papéis®.
2. Os testes de RCT e CMT têm caráter mandatório, considerados críticos para sua aprovação.
3. Os testes são realizados nas condições padrão de 50 +/- 2% de Umidade Relativa e 23 +/- 1°C de Temperatura.
4. Nossos papéis possuem certificação FSC® - Cadeia custódia: C120902
5. Nos testes de RCT e CMT o valor máximo descrito, será apenas como base de parâmetros, valores superiores ao máximo especificados irão agregar maior resistência ao papel.

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES:

- Fornecimento: Bobinas.
- Embalagens: Filme stretch.
- Tubete: 4"
- Diâmetro: 1300 mm
- Tolerância: +/- 30 mm
- Tolerância na largura: +/- 3 mm

PRODUTO FINAL PRODUZIDO UTILIZANDO UNI COMUM NE



CERTIFICAÇÃO

A GUAPI PAPÉIS® possui a Certificação FSC® - Cadeia de Custódia C120902 – sendo EMPRESA ECOLOGICAMENTE RESPONSÁVEL.

A FSC® - Forest Stewardship Council® - é considerada atualmente a solução de gestão florestal sustentável mais confiável do mundo.



GUAPI PAPÉIS®

A Sustentabilidade é nossa Matéria-Prima. Para conhecer toda a linha de produtos e soluções da GUAPI PAPÉIS®, consulte nossa equipe comercial.